Bona Resident Plus

NOUVEAU 2012

Fiche technique

Finition

Bona Resident Plus est un vitriifcateur monocomposant en phase aqueuse destiné à la protection des parquets résidentiels. Sa haute viscosité donne un aspect de surface bien garnie, il s'applique facilement, ne jaunit pas et rehausse la beauté du parquet.
- Haute résistance aux rayures lorsque soumis à un trafic domestique
- Très faible odeur, peut être utilisé sans couche de fond
- Certificat DIBT : très faibles émissions dans l'air

Disponible en:

- Brillant
- Satiné
- Mat

Données Techniques

Type de finition	: Vitrificateur monocomposant polyuéthane/acrylique en phase aqueuse
Matières solides	: env. 30%
COV	: max. 52 g/litre
Résistance à l'usure	: env. 7 mg/100 tr. (SIS 923509)
Brillance (op 60°)	: brillance: env. 85%, satiné: env. 50%, mat: env. 20%
Dilution	: si nécessaire, diluer avec 4% de Bona Retarder pour un temps ouvert plus long
Temps de séchage	: - Ponçage / survitrification : 1 à 2 heures * - Passage léger: 24 heures* - Durcissement complet: 7 jours*
Outil	: rouleau Bona
Consommation	: 8-10 m²/litre (100-120g/m²) par couche de vernis
Sécurité	: non classifié
Nettoyage	: enlever les résidus des outils avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. Le produit séché peut être enlevé avec de l'acétone.
Conservation	: 1 an après la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport	: température entre au moins +5°C et maximum +25°C
Déchet	: disposer des résidus et des bidons vides selon les réglementations locales.
Conditionnement	: bidons de 5 litres (3 x 5L par carton - 44 cartons/palette) bidons de 10 litres (2 x 10L - 34 cartons/palette)

** Dans les conditions normales, 20°C/60% h.r.*

Préparation

Contrôler si le sol est acclimaté à la température ambiante d'utilisation. La surface doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres impuretés. Laisser acclimater le vernis à la température ambiante et bien secouer le bidon avant l'usage.

Meilleures conditions d'application : température entre 18-25°C et humidité de l'air de 40-60%. Des températures élevées et une humidité basse de l'air diminuera le temps de séchage ; températures basses et humidité élevée de l'air prolongent le temps de séchage. **Température minimale d'utilisation : 13°C.**

Méthodologie

Bois non traité, option 1

1x Bona couche de fond en phase aqueuse
Egrenage avec grain 150
2x Bona Resident Plus

Bois non traité, option 2*

1x Bona Resident Plus
Egrenage avec grain 150
2x Bona Resident Plus

REMARQUE : Pour les parquets bois sur chant, les planchers et les parquets posés sur sol chauffant, il est recommandé d'utiliser une couche de fond de type Bona Prime Classic ou Bona Prime Intense afin de minimiser les risques d'encollage latéral. ***Ne pas appliquer Bona Resident Plus sans couche de fond dans ces cas de figure.***

Attention: il est déconseillé d'appliquer plus de deux couches complètes par jour, pour raison de gonflement excessif du bois.

Bona®

Bona Resident Plus

Fiche technique

NOUVEAU 2012

Finition

Disponible en:

- Brillant
- Satiné
- Mat

Mise en oeuvre

1. Appliquer le vernis à l'aide d'un rouleau Bona pour vernis en phase aqueuse, alternativement dans le sens du bois et dans l'autre sens, pour éviter des accumulations du produit. Maintenir toujours un « bord humide » afin d'éviter des raccords. Bien laisser sécher avant d'appliquer la couche suivante. Tenir compte d'un temps de séchage plus long pour chaque couche additionnelle.
2. Si nécessaire, égrener avec un treillis ou le Bona Scrad System, grain 150 (ou plus fin) et enlever la poussière de ponçage avant d'appliquer la couche finale.
   Note : si vous avez laissé sécher la couche de primaire/vernis précédente pendant plus de 24 heures, il faut toujours effectuer un égrenage intermédiaire avant d'appliquer une nouvelle couche.

Après 8 heures de séchage, il est possible de marcher avec précaution sur le parquet traité. Il faudra patienter une semaine jusqu'à ce que le vernis soit sec à cœur et ait atteint sa dureté maximale. Passé ce délai, les tapis et autres meubles pourront être remis en place, et si nécessaire, le parquet pourra être nettoyé avec un détergent neutre spécial parquet.

Entretien

Nettoyer le sol avec le nettoyant spécial Bona Cleaner ou avec le balai Bona Spray Mop. Afin de prolonger la durée de vie du vitrificateur, appliquer régulièrement au choix : Bona Freshen Up ou Bona Rénovateur pour parquet, ceci afin de raviver un sol terni et de pouvoir le rénover par l'application de nouvelles couches de vernis, sans devoir procéder à un ponçage jusqu'au bois nu.

Instructions détaillées pour l'entretien, voir www.bona.com/fr

Information importante

Avant l'application du produit, l'utilisateur doit bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne peut garantir que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. L'utilisation professionnelle et ainsi correcte du produit n'est pas sous la responsabilité de Bona. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

Bona®